

Parker 201

Tubo de PTFE metrico Parker Parflex Serie 201

Tubo extruido de resina virgen de PTFE de la division Parflex de Parker, en medidas metricas de 3 a 16 mm de diametro exterior con pared de 1 mm. El PTFE es quimicamente inerte frente a practicamente cualquier fluido industrial, tiene el coeficiente de friccion mas bajo de los plasticos y soporta 260 °C de forma continua. Se usa en lineas de proceso quimico, laboratorio, alimentos y farmaceutica, transferencia de vapores agresivos y como forro o funda dielectrica. Se surte en color natural (translucido).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Resina virgen de PTFE (politetrafluoroetileno)

CUBIERTA

Sin cubierta

NORMAS

AMS 3653, FDA 21 CFR 177.1550, USP Clase VI, UL 94 V-0

CONEXIONES

Conexiones Parker Fluid System Connectors para tubo metrico

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Sin refuerzo

TEMPERATURA

-100 °F a +500 °F (-73 °C a +260 °C)

APLICACIÓN

Lineas de proceso quimico y de laboratorio, alimentos y bebidas, farmaceutica, transferencia de disolventes y acidos, aire y gases calientes, y aplicaciones dielectricas.

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (la ruptura minima publicada es 4 veces la presion de trabajo en todas las medidas)

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
201-0300100	1 mm	3 mm	390 psi	13 mm	0.014 kg/m
201-0400100	2 mm	4 mm	290 psi	13 mm	0.020 kg/m
201-0500100	3 mm	5 mm	220 psi	19 mm	0.027 kg/m
201-0600100	0.157" (4 mm)	0.236" (6 mm)	180 psi	1" (25 mm)	0.034 kg/m
201-0700100	5 mm	7 mm	150 psi	38 mm	0.041 kg/m
201-0800100	0.236" (6 mm)	0.315" (8 mm)	130 psi	2" (51 mm)	0.048 kg/m
201-0900100	7 mm	9 mm	110 psi	57 mm	0.055 kg/m
201-1000100	8 mm	10 mm	100 psi	64 mm	0.061 kg/m
201-1200100	0.394" (10 mm)	0.472" (12 mm)	80 psi	3" (76 mm)	0.075 kg/m
201-1400100	12 mm	14 mm	70 psi	89 mm	0.089 kg/m
201-1600100	14 mm	16 mm	60 psi	108 mm	0.102 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 146. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea