

Parker 203 FEP

Tubing Parker Parflex Serie 203 FEP métrico — 3 a 12 mm OD, pared 1 mm, hasta 27 bar (390 psi) a 23 °C

La Serie 203 de Parker Parflex (catálogo 4660, p. 167) es tubing de FEP (fluoropolímero) en tamaños métricos: diámetros exteriores de 3 a 12 mm con pared de referencia de 1 mm (0.039"). La tabla da la presión de trabajo a 73 °F (23 °C), la presión mínima de ruptura, el radio mínimo de curvatura, la clasificación de vacío (28) y el peso. La página también contiene las tablas de la Serie 103 (FEP fraccional, pared industrial y pared gruesa), no incluidas aquí. Advertencia Prop. 65 (California): tetrafluoroetileno.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
FEP (fluoropolímero)

TEMPERATURA
Presión de trabajo referida a 73 °F (23 °C)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
203-0300100	0.039" (1 mm)	0.118" (3 mm)	390 psi	1/4" (6 mm)	0.014 kg/m
203-0400100	0.079" (2 mm)	0.157" (4 mm)	290 psi	1/2" (13 mm)	0.020 kg/m
203-0500100	0.118" (3 mm)	0.197" (5 mm)	220 psi	3/4" (19 mm)	0.027 kg/m
203-0600100	0.157" (4 mm)	0.236" (6 mm)	180 psi	1-1/8" (29 mm)	0.034 kg/m
203-0700100	0.197" (5 mm)	0.276" (7 mm)	150 psi	1-3/4" (44 mm)	0.041 kg/m
203-0800100	0.236" (6 mm)	0.315" (8 mm)	130 psi	2" (51 mm)	0.047 kg/m
203-0900100	0.275" (7 mm)	0.354" (9 mm)	110 psi	2-1/8" (54 mm)	0.054 kg/m
203-1000100	0.315" (8 mm)	0.393" (10 mm)	100 psi	2-3/4" (70 mm)	0.061 kg/m
203-1200100	0.394" (10 mm)	0.472" (12 mm)	80 psi	3" (76 mm)	0.074 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 167. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea