

Parker 6722

Manguera de silicona para calefacción/refrigerante de alta temperatura, pared estándar

Manguera de silicona de pared estándar para sistemas de calefacción y radiador en vehículos pesados y equipo industrial de alta capacidad. Tubo de silicona roja resistente al calor, refuerzo de múltiples capas textiles y cubierta de silicona azul. Se usa para transferencia de refrigerante, agua caliente, circuitos de calefacción/refrigerante y sistemas DEF en equipo agrícola, autobuses, construcción y camiones.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Silicona roja, resistente a alta temperatura

CUBIERTA

Silicona azul, resistente a alta temperatura

NORMAS

SAE J20R3 Class A, SAE J2387

FACTOR DE SEGURIDAD

3:1 (según hyspeco, trabajo=1/3 de ruptura; catálogo Goodyear/4888 no lo especifica explícitamente)

REFUERZO

Múltiples capas textiles

TEMPERATURA

-65°F a 350°F (-54°C a 177°C)

APLICACIÓN

Refrigerante, agua caliente, circuitos de calefacción/refrigerante, sistemas DEF; equipo agrícola, autobuses, construcción, camiones.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
6722-0250	1/4" (6 mm)	0.512" (13 mm)	83 psi	0.512" (13 mm)	0.16 kg/m
6722-0313	5/16" (8 mm)		83 psi		
6722-0375	3/8" (10 mm)	0.709" (18 mm)	83 psi	0.748" (19 mm)	0.19 kg/m
6722-0500	1/2" (13 mm)	0.827" (21 mm)	83 psi	1.496" (38 mm)	0.31 kg/m
6722-0625	5/8" (15.9 mm)	0.94" (23.9 mm)	250 psi	2" (51 mm)	0.39 kg/m
6722-0750	3/4" (19 mm)	1.063" (27 mm)	67 psi	2.756" (70 mm)	0.37 kg/m
6722-0875	7/8" (22.2 mm)	1.19" (30.2 mm)		4.3" (108 mm)	0.42 kg/m
6722-1000	1" (25.4 mm)	1.34" (34 mm)	175 psi	5" (127 mm)	0.51 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 51. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea