

Parker 919

Manguera PTFE de alambre trenzado, resistente a químicos, 625-3000 psi

Manguera de tubo interior de PTFE liso (compatible FDA) con refuerzo de trenza de acero inoxidable 304. Ofrece resistencia química superior, baja fricción y amplio rango de temperatura. Se usa para transferencia química, líneas de refrigerante, aire/gases comprimidos y sistemas de dispensado de adhesivos.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PTFE natural, compatible FDA

CUBIERTA

Sin cubierta (trenza de acero expuesta) en la versión base 919

APLICACIÓN

Transferencia química, líneas de refrigerante, aire/gases comprimidos, dispensado de adhesivos, servicio de alta temperatura.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Trenza de acero inoxidable 304

TEMPERATURA

-100°F a +450°F (-73°C a +232°C)

NORMAS

Excede SAE 100R14A

CONEXIONES

Conexiones serie 91N

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presión de ruptura mínima = 4x presión de trabajo máxima a 73°F)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
919-4	3/16" (5 mm)	5/16" (8 mm)	3000 psi	2.0" (51 mm)	0.09 kg/m
919-5	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)	3000 psi	3.0" (76 mm)	0.13 kg/m
919-6	5/16" (8 mm)	7/16" (11 mm)	2500 psi	4.0" (102 mm)	0.15 kg/m
919-8	13/32" (10.5 mm)	17/32" (14 mm)	2000 psi	5.0" (127 mm)	0.19 kg/m
919-10	1/2" (12.5 mm)	5/8" (16 mm)	1500 psi	6.5" (165 mm)	0.22 kg/m
919-12	5/8" (16 mm)	3/4" (19 mm)	1200 psi	7.5" (191 mm)	0.28 kg/m
919-16	7/8" (22 mm)	1-1/32" (26 mm)	1000 psi	9.0" (229 mm)	0.40 kg/m
919-20	1-1/8" (29 mm)	1-9/32" (33 mm)	625 psi	16.0" (406 mm)	0.58 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 85. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea